

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0590\DC\REA\25

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

02/04/2025

BUSINESS AREA

BA Building & Construction

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

Re-wool 2 / 767

CLIENTE / CUSTOMER

KVADRAT A/S
Lundbergsvej, 10
DK-8400 EBELTOFT (Denmark)

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

Norma Tecnica /Technical standard: UNI 9175:1987+FA1:1994; UNI 9176:1998
Regola tecnica /Technical rule: D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

0590\DC\REA\25

02/04/2025

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test 14/03/2025
specimen arrival:

Data accettazione campione /Date of test 14/03/2025
specimen acceptance:

Data inizio prove / Test beginning date: 20/03/2025

Data fine prove / Test end date: 20/03/2025

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20/B, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/
Deviations from test methods: NO/NO

Campionamento/Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested:

4 Provette campione denominate / 4 Specimens of sample identified:

Re-wool 2 / 767

Descrizione	:	Tessuto 45% lana vergine, pettinata 45% lana riciclato 10% nylon.
Description	:	Fabric 45% virgin wool, combed 45% recycled wool 10% nylon.
Massa areica	:	385±10 g/m ²
Mass Unit area		

0590\DC\REA\25

02/04/2025

Metodo di preparazione / Preparation procedure: D

Condizionamento / Conditioning: 20±2°C – 65±5 % u.r. per 24 ore
20±2°C – 65±5 % r.h. for 24 hours

Dichiarazioni /Statement

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato, così come ricevuto, da cui poi il laboratorio ha preparato i provini. / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested sample, as received and by which the laboratory prepared the specimens.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. Il laboratorio ne declina ogni responsabilità. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet. The laboratory declines all responsibility.

Rapporto di prova non valido ai sensi degli art. 1 e 13 del DM 26/03/1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7/12/1984 N° 818". / This test report is not valid according to art. 1 and 13 of 03/26/1985 Ministry of Interior Decree "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7/12/1984 N° 818".

0590\DC\REA\25

02/04/2025

Risultati / Results:

Metodo di prova / Test method:

UNI 9175:1987+FA1:1994

E' stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano standard ignifugo con densità 25 Kg/m³. / A reference standard flame retardant polyurethane foam 25 Kg/m³ density has been used.

Campione dichiarato / Sample identified: Re-wool 2 / 767				
Materiale sottoposto a prova Tested Sample		Esito prove per i vari tempi d'innesco [s] Test results for each ignition time [s]		
Descrizione Description	Identificazione Provette Specimens identification	20 s	80 s	140 s
Imbottitura Padding	1°	Positivo / Positive (0s)		
	2°	Positivo / Positive (0s)		
Rivestimento e imbottitura	1°	Positivo / Positive (0s)		
	2°	Positivo / Positive (0s)		
Cover and padding	1°		Positivo / Positive (16s)	
	2°		Positivo / Positive (8s)	
	1°			Positivo / Positive (24s)
	2°			Positivo / Positive (53s)

Classificazione / Classification:

Il campione è classificabile classe 1.IM (uno iemme)
The sample is classified class 1.IM (one iemme)

0590\DC\REA\25

02/04/2025

E' stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano standard ignifugo con densità 40 Kg/m³. / A reference standard flame retardant polyurethane foam 40 Kg/m³ density has been used.

Campione dichiarato / Sample identified: Re-wool 2 / 767				
Materiale sottoposto a prova Tested Sample		Esito prove per i vari tempi d'innescò [s] Test results for each ignition time [s]		
Descrizione Description	Identificazione Provette Specimens identification	20 s	80 s	140 s
Imbottitura Padding	1°	Positivo / Positive (0s)		
	2°	Positivo / Positive (0s)		
Rivestimento e imbottitura	1°	Positivo / Positive (0s)		
	2°	Positivo / Positive (0s)		
Cover and padding	1°		Positivo / Positive (35s)	
	2°		Positivo / Positive (13s)	
	1°			Positivo / Positive (56s)
	2°			Positivo / Positive (43s)

Classificazione / Classification:

Il campione è classificabile classe 1.IM (uno iemme)
The sample is classified class 1.IM (one iemme)


DATA
Date

Operating Sector Fire Reaction
Operating Sector Fire Reaction


BA Building & Construction
BA Building & Construction

02/04/2025

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. Paolo Mele



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.